

ТОНИРОВОЧНАЯ КРАСКА BRILLIANCE PERLAMUTER



БОЛАРС®
производство отделочных материалов



DIN EN 13300
1 класс

- АКРИЛОВАЯ, ПЕРЛАМУТРОВАЯ
- ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИЗЫСКАННЫХ ИНТЕРЬЕРОВ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тонирующая краска на основе акриловой дисперсии и перламутрового или металлизированного пигментов применяется для внутренних и наружных работ. Для окрашивания текстурного слоя, созданного декоративными шпатлевками БОЛАРС Vavilon, Malta или Marakesh. Позволяет воплотить самый невероятный дизайнерский замысел: будь то старинный каменный фасад, роскошный дворцовый интерьер или ультрамодное помещение в стиле «Hi-Tech». Придает поверхности изысканное мерцающее свечение, меняющееся в зависимости от типа освещения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ




1 Подготовьте основание. Удалите с него ослабляющие сцепление вещества: масляные и битумные пятна, пыль и прочие загрязнения. Отслаивающиеся участки удалите стальным шпателем. При необходимости, выровняйте основание штукатурными составами БОЛАРС.




2 Обработайте основание грунтом БОЛАРС «Глубокого проникновения» или «Укрепляющий».



3 Нанесите шпатлевку «Vavilon», «Malta» или «Marakesh» металлической кельмой не стараясь выравнивать поверхность. Толщина слоя составляет от 0,5 до 5 мм.



4 Сразу после нанесения шпатлевки сформируйте желаемую фактуру (объемный рисунок) на поверхности техникой «на отлип». Широкие и редкие мазки образуют более спокойную поверхность. Частые и мелкие - более декоративную и эффектную. Высоту рельефа по желанию слегка заглаďte шпателем.



5 Нанесите тонирующую краску на поверхность от угла до угла в один или в несколько слоев при помощи валика, губки, резинового шпателя или кисти легкими движениями в одном или в нескольких направлениях.



6 Для придания эффекта старины и акцентирования рельефа, нанесенную на поверхность краску можно слегка размыть с наиболее выпуклых мест влажной губкой. Краску наносите на поверхность стен от угла до угла, без перерыва.

Работы производить при температуре воздуха и основания от +5°C до +30°C. Время высыхания 2 часа. Эксплуатация покрытия в щадящем режиме возможна через 24 часа. Окончательная прочность покрытия достигается через 14 дней.

Расход материала

50-200 г/м² в зависимости от способа нанесения.

Колеровка и разбавление

Цвет: колеруется по каталогам БОЛАРС. Допускается разбавление водой до 5%.

Меры предосторожности

Материал пожаровзрывобезопасен. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты кожных покровов использовать спецодежду и перчатки. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть их водой. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

Фасовка и хранение

Выпускается в банках 2 и 5 кг. Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание-размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Срок годности 2 года с даты изготовления в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.

Технические характеристики

pH	8.0 - 9.0
время высыхания	2 часа
стойкость к статическому воздействию воды	не менее 120 ч
циклы мокрого истирания	> 5000
температура применения	от + 5 до +35 °C
температура эксплуатации	от + 5 до + 40°C
устойчивость	влажная уборка с моющими средствами
замораживания/размораживания без вскрытия упаковки	до 5 циклов