


LITOTHERM PRIMER PAINT QUARTZ

Колеруемый грунт с микроамором для обработки минеральных оснований перед нанесением декоративных штукатурок



Внутренние
и наружные
работы



Повышает
адгезию



Паро-
проницаемый



Возможность
колеровки

Назначение

Создания адгезионного слоя перед нанесением полимерных декоративных штукатурок и тонкослойным выравниванием.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для наружных и внутренних работ в отапливаемых и неотапливаемых, сухих и влажных помещений всех типов:

- жилые помещения (гостиные, кухни, ванные комнаты, санузлы и т.п.);
- общественные помещения (входные группы, МОП, медицинские, образовательные учреждения, подсобные помещения, супермаркеты, торговые центры).

ОСНОВАНИЯ

- Цементные стяжка, штукатурки.
- Известковые и известково-цементные штукатурки.
- Бетон.
- Все виды ГКЛ, ГВЛ.
- Листовые материалы на цементной основе.
- Древесностружечные и древесноволокнистые плиты.

ВИДЫ ПОСЛЕДУЮЩИХ ПОКРЫТИЙ

Декоративные штукатурки и шпатлевки.

Ключевые свойства

- Компьютерная и ручная колеровка.
- Укрепляет поверхность основания и связывает пыль.
- Увеличивает адгезию последующих слоев к основанию.
- Не снижает паропроницаемость.
- На водной основе, не содержит растворителей.
- Экологически безопасна.

Рекомендации к применению

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Работы по грунтованию основания рекомендуется проводить при температуре от +5 °С до +35 °С.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность основания должна быть предварительно очищена от пыли (пылесосом), следов жира, масел и разного рода загрязнений согласно требованиям СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Бетонные основания должны иметь «возраст» не менее 6 месяцев и остаточную влажность не более 3 %. Цементные и цементно-песчаные штукатурки должны выдерживаться не менее 7 суток на каждый 1 сантиметр толщины и иметь остаточную влажность не более 3 %. Основания из гипса должны быть выдержаны не менее 7 суток и иметь остаточную влажность не более 1 %. Трещины и дефектные участки поверхности должны быть предварительно отремонтированы и заделаны. Конструктивные элементы и поверхности, не подлежащие обработке, необходимо укрыть полиэтиленовой пленкой или бумагой для предотвращения загрязнения от попадания грунтовки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Грунтовка готова к применению, перед нанесением необходимо перемешать до однородного состояния.

НАНЕСЕНИЕ

Грунтовку наносить малярным валиком или кистью равномерно по всей поверхности, без образования луж.

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ

Загрязнения должны удаляться по мере их появления при помощи воды. Высохшие загрязнения возможно удалить только механическим способом или растворителем.

ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Время полного высыхания — 4-6 ч.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Пластиковая канистра 15 кг — 24 месяца со дня изготовления в сухом помещении на поддонах в оригинальной упаковке. Не допускается транспортировка и хранение при отрицательных температурах.

Состав

Вода, полимерная дисперсия, фракционный песок, функциональные добавки.

Техническая информация

Характеристика	Нормативное значение
Цвет	белый
Плотность	1,4-1,8 кг/л
Температура применения	от +5 °С до +35 °С
Температура эксплуатации	от -45 °С до +45 °С
Расход	от 200 гр/м²
Время полного высыхания	4-6 часа

Вышеуказанная техническая информация верна при $t +20\text{ }^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха 60 %.

Фасовка



Фасовка, кг	15
Кол-во на палете, шт.	44
Вес на палете, кг	660